



产品数据表
Product Data Sheet &
General Processing Conditions

ETON NV1150BK

50A 硬度, 黑色 TPV 材料

物理性能	Standard	Condition	Value	Units
收缩率			2.6	%
硬度	ISO 868	15 Second	51	A
比重	ISO 1183	23°C	0.98	g/cm ³
机械性能				
拉伸强度	ISO 37	200mm/min	4.2	MPa
断裂伸长率	ISO 37	200mm/min	260	%
撕裂强度	ISO 34	500mm/min	17	KN/m
加工工艺				
干燥工艺			70-100	°C
干燥时间			2	hrs
注塑工艺			180-240	°C

本材料所提供的数据是根据实验室常规测试方法所得, 数据真实可靠。因为我们无法预测材料将在何种条件下加工及测试, 所以
对于在此所提供信息的精确性或重复性, 我们对其不做承诺。客户应对材料有正确的理解, 根据实际情况进行测试以选择合适的材料。